



Mme Emilie Goeminne  
**Sommer Needlepunch**  
341 rue de la Mairie  
59780 BAISIEUX  
FRANCE

**Personne à contacter**  
Didier Van Daele

**Mail électronique**  
didier.vandaele@ugent.be

**date**  
19-01-2017

## **RAPPORT D'ESSAI 16-1514-01**

### **Echantillons reçus :**

<b>Nom</b>	<b>Date de réception</b>
Tapis aiguilleté plat avec couche d'usure 100% polypropylène avec imprégnation latex SBR ignifugée. Référence commerciale = BRISTOL Coloris = anthracite. Date de production = 15/12/16 OF 1627938 bobine mère = 160287537 bobine fille = 160294454	21-12-2016

### **But de l'essai :**

Détermination du comportement au feu

### **Conditions d'essai :**

#### **Inflammabilité**

Norme: **ISO 11925-2 (2010 + AC 2011)\***

Méthode: La couche d'usure d'un échantillon mis (pas collé) verticalement sur une plaque fibre-ciment est soumise au rayonnement d'une source de chaleur. Une petite flamme allume l'éprouvette. Le temps d'allumage est 15 s. On note si l'échantillon continue à brûler et si le point de mesurage est atteint pendant les 20 s. Des revêtements de sol se sont subdivisés en la classe E<sub>fl</sub> si le point de mesurage n'est pas atteint.

Nombre d'essais: 3 dans la production, 3 dans la transverse

Incertitude de mesurage: La reproductibilité relative pour 3 répétitions est 27.2% pour le temps de brûlure.

Conditionnement des échantillons: 23 ± 2 °C and 50 ± 5 % R.H.

### Détermination du comportement au feu

Norme: **EN ISO 9239-1 (2010)\***

Méthode: Une éprouvette, **mise (loose laid)** sur une plaque fibre ciment est soumise au rayonnement d'une source de chaleur faisant un angle de 30° avec l'horizontale. Une petite flamme allume l'éprouvette. Le temps d'allumage est 10 minutes. Pour des éprouvettes inflammables, l'essai dure jusqu'à ce que les flammes s'éteignent, avec un maximum de 30 minutes. La classification est déterminée par la distance brûlée dont le flux radiant critique est déduit par moyen d'une calibration.

Nombre d'essais: 1

Incertitude de mesure: La reproductibilité relative pour 3 répétitions est 13% pour le flux, et 59% pour la fumée.

Conditionnement des échantillons:  $23 \pm 2$  °C et  $50 \pm 5$  % H.R.

Les essais ont été terminés pendant la semaine 3/2017.

### RESULTATS OBTENUS

#### Inflammabilité

Le temps d'allumage : 15 s.

##### • Production


Echantillon	Temps de brûlure (s)	Temps d'incandescence (min.s.)	Le point de mesurage atteint
1	15 s	-	Non
2	16 s	-	Non
3	16 s	-	Non

##### • Transverse

Echantillon	Temps de brûlure (s)	Temps d'incandescence (min.s.)	Le point de mesurage atteint
1	16 s	-	Non
2	23 s	-	Non
3	15 s	-	Non

### Détermination du comportement au feu

Echantillon	1 Longueur	2 Largeur	3 Longueur	4 Longueur	Moyenne des Echantillons 1,3,4
Longueur brûlée après 10 min (mm)	0	0	520	0	
Longueur brûlée après 20 min (mm)	0	0	800	0	
Longueur brûlée après 30 min (mm)	0	0	850	0	
Longueur brûlée à l'extinction (mm)	0	0	850	0	
Temps brûlée	12min 0s	12min 0s	22min 57s	12min 0s	
L'intensité de la radiation à l'extinction (kW/m <sup>2</sup> )	11.1	11.1	1.4	11.1	7.9
Fumée total à la fin de l'essai (%.min)	11	8	65	8	28



Didier Van Daele  
Responsable essais feu/revêtement de sol



Prof. Dr. Paul KIEKENS, dr. h. c.  
Chef du Département

## **ANNEXE AU RAPPORT 16-1514-01**

### ***Classification selon EN 13501 –1 (2007 + A1: 2009)\****

<b>Classification</b>	<b>EN ISO 11925-2 (temps d'allumage = 15 s)</b>	<b>EN ISO 9239-1 (période d'essai = 30 min)</b>	<b>CLASSE</b>
B <sub>fi</sub>	F <sub>s</sub> ≤ 150 mm dans 20 s	L'intensité de la radiation ≥ 8.0 kW/m <sup>2</sup>	
C <sub>fi</sub>	F <sub>s</sub> ≤ 150 mm dans 20 s	L'intensité de la radiation ≥ 4.5 kW/m <sup>2</sup>	<b>X</b>
D <sub>fi</sub>	F <sub>s</sub> ≤ 150 mm dans 20 s	L'intensité de la radiation ≥ 3.0 kW/m <sup>2</sup>	
E <sub>fi</sub>	F <sub>s</sub> ≤ 150 mm dans 20 s	Aucune demande	
F <sub>fi</sub>	Aucune demande	Aucune demande	

### ***Classification additionnelle de la fumée selon EN 13501-1 (2007 + A1: 2009)\****

		<b>CLASSE</b>
Fumée ≤ 750%.min	s1	<b>X</b>
Fumée > 750%.min	s2	